

PRODUCTION OF OLEFIN HAVING DOUBLE BOND AT MOLECULAR CHAIN TERMINAL

Publication number: JP7010780

Publication date: 1995-01-13

Inventor: TAMURA MITSUHIKA; ITO TEISHO; UCHIDA KENJI

Applicant: SUMITOMO CHEMICAL CO

Classification:

- International: **B01J31/14; C07B61/00; C07C2/30; C07C11/02; C07B61/00; B01J31/12; C07B61/00; C07C2/00; C07C11/00; C07B61/00; (IPC1-7): C07B61/00; C07C11/02; B01J31/14; C07C2/30**

- European:

Application number: JP19930151912 19930623

Priority number(s): JP19930151912 19930623

[Report a data error here](#)

Abstract of JP7010780

PURPOSE:To provide a method for producing the subject olefin, without accompanying production of a string-like tacky polymer substance as a by-product in trimerization reaction and thereby capable of extremely smoothly carrying out the reaction. **CONSTITUTION:**In a method for producing an olefin having a double bond at one molecular chain terminal by subjecting at least one kind of monomer selected from a group consisting of ethylene, propylene and 1-butene to trimerization, this method for producing olefin having double bond at the molecular chain terminal is to use a catalytic system containing at least chromium- containing compound and an aluminum-containing compound and add hydrogen to a trimerization reactional system.

.....
Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-10780

(43) 公開日 平成7年(1995)1月13日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 7 C 11/02		9280-4H		
B 0 1 J 31/14	X	8017-4G		
C 0 7 C 2/30				
// C 0 7 B 61/00	3 0 0			

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号	特願平5-151912	(71) 出願人	000002093 住友化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号
(22) 出願日	平成5年(1993)6月23日	(72) 発明者	田村 光久 千葉県市原市姉崎海岸5の1 住友化学工業株式会社内
		(72) 発明者	伊藤 祐昭 千葉県市原市姉崎海岸5の1 住友化学工業株式会社内
		(72) 発明者	内田 健司 千葉県市原市姉崎海岸5の1 住友化学工業株式会社内
		(74) 代理人	弁理士 久保山 隆 (外1名)

(54) 【発明の名称】 分子鎖末端に二重結合を有するオレフィンの製造方法

(57) 【要約】

【構成】 エチレン、プロピレン及び1-ブテンからなる群から選ばれる少なくとも一種の単量体を三量化することにより、一つの分子鎖末端に二重結合を有するオレフィンを製造する方法において、少なくとも下記 (A) 及び (B) を含有する触媒系を用い、かつ三量化反応系に水素を添加することを特徴とする分子鎖末端に二重結合を有するオレフィンの製造方法。

(A) クロム含有化合物

(B) アルミニウム含有化合物

【効果】 三量化反応中に紐状の粘着性ポリマー物質の副生を伴わず、よって極めて円滑に反応を行うことができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 エチレン、プロピレン及び1-ブテンからなる群から選ばれる少なくとも一種の単量体を三量化することにより、一つの分子鎖末端に二重結合を有するオレフィンを製造する方法において、少なくとも下記(A)及び(B)を含有する触媒系を用い、かつ三量化反応系に水を添加することを特徴とする分子鎖末端に二重結合を有するオレフィンの製造方法。

(A) クロム含有化合物

(B) アルミニウム含有化合物

【請求項2】 エチレン、プロピレン及び1-ブテンからなる群から選ばれる少なくとも一種の単量体並びに水素中における水素(ガス)の濃度が0.1〜5.0モル%である請求項1記載の方法。

【請求項3】 エチレン、プロピレン及び1-ブテンからなる群から選ばれる少なくとも一種の単量体がエチレンである請求項1記載の方法。

【請求項4】 触媒系が、一般式 $C R_X$ 。(Xはカルボン酸残基、1, 3-ジケトン残基、ハロゲン原子又はアルコキシ基を表し、mは2〜4の整数を表わす。)で表されるクロム化合物、一般式 $A R_n$ 。(Rは炭素数1〜6のアルキル基又は酸素原子を表し、Yはハロゲン原子を表し、nは0〜3の実数を表わす。)で表されるアルキルアルミニウム化合物並びにピロール環構造単位及び/又はイミダゾール環構造単位を有する窒素含有複素環化合物からなる請求項1記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、分子鎖末端に二重結合を有するオレフィンの製造方法に関するものである。更に詳しくは、本発明は、エチレン、プロピレン及び1-ブテンからなる群から選ばれる少なくとも一種の化合物を三量化することにより、一つの分子鎖末端に二重結合を有するオレフィンを製造する方法であって、三量化反応中に紐状の粘性性ポリマー物質の副生を伴わず、よって極めて円滑に反応を行うことができる方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 エチレンなどのオレフィンを三量化することにより、1-ヘキセンなどの一つの分子鎖末端に二重結合を有するオレフィンを製造する方法としては、たとえば次の方法が知られている。すなわち、特公平4-66457号公報には、クロム化合物、アルミニウム化合物の加水分解生成物及びドナー配位子の反応生成物を触媒として用いる方法が開示されている。また、特開平3-128904号公報には、クロム含有錯体化合物及びアルミニウム化合物を用いる方法が開示されている。しかしながら、これらの方法は、三量化反応中に紐状の粘性性ポリマー物質が副生し、該粘性性ポリマー物質が反応器の内壁、撹拌用羽根、配管などに付着して成長

し、反応の円滑な進行を妨害し、遂に反応の続行を不可能にする場合があるといった問題を有していた。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 かかる状況において、本発明が解決しようとする課題は、エチレン、プロピレン及び1-ブテンからなる群から選ばれる少なくとも一種の化合物を三量化することにより、一つの分子鎖末端に二重結合を有するオレフィンを製造する方法であって、三量化反応中に紐状の粘性性ポリマー物質の副生を伴わず、よって極めて円滑に反応を行うことができる方法を提供する点に存する。

【0004】

【課題を解決するための手段】 本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意検討の結果、本発明に到達した。すなわち、本発明は、エチレン、プロピレン及び1-ブテンからなる群から選ばれる少なくとも一種の単量体を三量化することにより、一つの分子鎖末端に二重結合を有するオレフィンを製造する方法において、少なくとも下記(A)及び(B)を含有する触媒系を用い、かつ三量化反応系に水を添加することを特徴とする分子鎖末端に二重結合を有するオレフィンの製造方法に係るものである。

(A) クロム含有化合物

(B) アルミニウム含有化合物

【0005】 以下、詳細に説明する。本発明は、エチレン、プロピレン及び1-ブテンからなる群から選ばれる少なくとも一種の単量体を原料とし、その三量化反応により一つの分子鎖末端に二重結合を有するオレフィン(以下、「末端オレフィン」と記すことがある。)を製造するものである。一つの分子鎖末端に二重結合を有するオレフィンとしては、たとえば1-ヘキセン、ノネン、ドデセンなどをあげることができる。

【0006】 本発明では(A) クロム含有化合物及び(B) アルミニウム含有化合物を含有する触媒系が用いられる。

【0007】 好ましい(A) クロム含有化合物としては、一般式 $C R_X$ 。(Xはカルボン酸残基、1, 3-ジケトン残基、ハロゲン原子又はアルコキシ基を表し、mは2〜4の整数を表わす。)で表される化合物をあげることができる。カルボン酸残基としては、炭素数1〜20のものが好ましく、たとえば2-エチルヘキサン酸、ナフテン酸、酢酸、オキシ-2-エチルヘキサン酸、ジクロルエチルヘキサン酸、アセチルアセトン酸、酪酸、ネオペンタン酸、ラウリン酸、ステアリン酸、癸酸などの残基をあげることができる。1, 3-ジケトン残基としては、炭素数1〜20のものが好ましく、たとえばアセチルアセトン、2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタジオンの残基をあげることができる。ハロゲン原子としては、塩素、臭素、ヨウ素、フッ素が好ましい。アルコキシ基としては、炭素数1〜2

0のもの好ましく、たとえば、 α -ブトキシ基、 α -ブ
 10 α -ピル基などをあげることができる。(A)の具体例と
 しては、クロム(III)トリス(2-エチルヘキサノエー
 ト)、クロム(II)ビス(2-エチルヘキサノエー
 ト)、クロム(III)トリス(ナフテネート)、クロム
 (II)ビス(ナフテネート)、クロム(III)トリス(ア
 セテート)、クロム(II)ビス(アセテート)、クロム
 (III)トリス(アセチルアセトナート)、クロム(II)
 15 α -ビス(アセチルアセトナート)、クロム(III)トリス
 (2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタジ
 オナート)、クロム(IV)テトラ(α -ブトキシド)な
 どをあげることができる。なかでも、クロム(III)トリ
 ス(2-エチルヘキサノエート)、クロム(II)ビス
 (2-エチルヘキサノエート)、クロム(III)トリス
 (ナフテネート)、クロム(II)ビス(ナフテネー
 ト)、クロム(IV) (α -ブトキシド)などが好まし
 い。

【0008】また、他の好ましい(A)クロム含有化
 物としては、特開平3-128904号公報に開示され
 ているクロム含有化合物、すなわち化学式 $\text{Cr}_x(\text{C}_4\text{H}_8\text{N})_{10}(\text{C}_4\text{H}_8\text{O})_x$ を有する化合物、化学式
 $[\text{Cr}(\text{C}_4\text{H}_8\text{N})_4]_x[\text{Na}]_{2-x}(\text{O}(\text{C}_4\text{H}_8\text{N})_2)_x$ を有する化合物、化学式 $[\text{Cr}(\text{C}_4\text{H}_8\text{N})_4]_x[\text{Na}]_{2-x}(\text{O}(\text{C}_4\text{H}_8\text{N})_2)_x$ を有する化合物、化学式 $\text{Cr}(\text{NC}_4\text{H}_8)_x\text{Cl}(\text{CH}_3\text{O}(\text{CH}_2)_2\text{OCH}_3)_x$ を有する化合物及びこれら化合物を無機酸化物上に担持した化合物、構造 $[\text{Cr}(\text{C}_4\text{H}_8\text{N})_4]_x(\text{O}(\text{C}_4\text{H}_8\text{N})_2)_x$ を含有する化合物、構造 $[\text{Cr}(\text{C}_4\text{H}_8\text{N})_4]_x\text{Cl}(\text{CH}_3\text{O}(\text{CH}_2)_2\text{OCH}_3)_x$ を含有する化合物及び該化合物を金属アルキル又はルイス酸である活性化化合物と接触させて得られる化合物などをあげることができる。

【0009】好ましい(B)アルミニウム含有化合物と
 しては、一般式 $\text{AlR}_x\text{Y}_{3-x}$ 、(Rは炭素数1~6のアル
 キル基又は水素原子を表わし、Yはハロゲン原子を表
 わし、 n は0~3の実数を表わす。)で表されるアルキ
 ルアルミニウム化合物をあげることができる。該アルキ
 ルアルミニウム化合物の具体例としては、トリイソブ
 10 α -チルアルミニウム、トリシクロヘキシルアルミニウム、水
 素化ジイソブチルアルミニウム、トリエチルアルミニウ
 ム、トリメチルアルミニウム、塩化ジエチルアルミニウ
 ム、エチルアルミニウムセスキクロリド、2塩化エチル
 アルミニウムなどをあげることができる。なかでも、ト
 リエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、
 水素化ジイソブチルアルミニウムなどが好ましい。

【0010】他の好ましい(B)アルミニウム含有化
 物として、特公平4-66457号公報に開示されてい
 るアルミニウム含有化合物、すなわち上記の一般式 $\text{AlR}_x\text{Y}_{3-x}$ で表される化合物1モルを、0~1、1モ

ルの水で部分加水分解して得られる化合物をあげること
 ができる。該化合物の具体例としては、トリイソブチ
 ルアルミニウム、トリヘキシルアルミニウム、ジイソブチ
 ルアルミニウム水素化物、ジヘキシルアルミニウム水素
 化物、イソブチルアルミニウム二水素化物、ヘキシルア
 ルミニウム二水素化物、ジイソブチルヘキシルアルミニ
 ウム、イソブチルジヘキシルアルミニウム、トリメチル
 アルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリプロピル
 アルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリ
 10 α -ブチルアルミニウム、トリオクチルアルミニウム、
 トリデシルアルミニウム、トリドデシルアルミニウム、
 トリペンシルアルミニウム、トリフェニルアルミニウ
 ム、トリナフチルアルミニウム及びトリトリルアルミニ
 ウムをあげることができる。また、好ましいビロロカ
 ルアルミニウムとしては、トリイソブチルアルミニウ
 ム、トリヘキシルアルミニウム、ジイソブチルアルミニ
 ウム水素化物及びジヘキシルアルミニウム水素化物を
 あげることができる。

【0011】触媒系としては、(A)クロム含有化合物
 及び(B)アルミニウム含有化合物に加えて、(C)ピ
 20 α -ロール環構造単位及び/若しくはイミダゾール環構造
 単位を有する窒素含有複素炭化化合物又は(D)アルキル
 ソニトリル、アミン及びエーテルからなる群より選ば
 れる一種の化合物を含有することが好ましい。(C)の具
 体例としては、ピロール、2, 5-ジメチルピロール、
 1-メチルピロール、2-メチルピロール、3-メチル
 ピロール、3-オクチルピロール、3-ヘプチルピロ
 ール、2-エチルピロール、2, 3, 4, 5-テトラメチ
 ルピロール、3-エチル-2, 4-ジメチルピロール、
 10 α -インドール、4, 5, 6, 7-テトラヒドインド
 ール、カルバゾール、イミダゾールなどをあげること
 ができる。なかでも、ピロール、2, 5-ジメチルピ
 ロール、3-オクチルピロール、3-ヘプチルピロール
 などが好ましい。(D)の具体例としては、1, 2-ジメ
 トキシエタン、ジグリム、トリグリム、テトラヒドロ
 ラン、ペラトロール、 α -ブチルイソニトリル、テトラ
 メチルエチレンアミン、1, 2-エチトキシエタン、テ
 10 α -ラグリム、1, 2-ジメトキシプロパン、2, 3-ジメ
 トキシプロパン、 α -ジエトキシベンゼン、メチルイソ
 ニトリル、エチルイソニトリル、フェニルイソニトリル、
 α -トリルイソニトリル、テトラエチルエチレンジ
 アミンなどをあげることができる。なかでも、1, 2-ジ
 トキシエタン、ジグリム、トリグリム、 α -ブチルイ
 ソニトリル、テトラヒドロフラン、ペラトロールなどが
 好ましい。

【0012】本発明においては、(A)として前記の一
 般式 Cr_xR_x で表される化合物を用い、(B)として前
 記の一般式 $\text{AlR}_x\text{Y}_{3-x}$ で表される化合物を用い、か
 10 α -つ前記の(C)ピロール環構造単位及び/若しくはイ
 マゾール環構造単位を有する窒素含有複素炭化化合物を組

み合わせて用いることが好ましい。このことにより、三量化反応中に細状の粘着性ポリマー物質の副生を伴わず、よって極めて円滑に反応を行うことができるという本発明の特徴の他に、活性、選択性、調製の容易性、保存性に優れた触媒系であって、しかも触媒として多量のアルミニウム化合物を用いる必要がないという優れた特徴を付加することができる。

【0013】(A)/(B)の使用割合(モル比)は、1/1~1/200が好ましく、更に好ましくは1/1~1/50である。

【0014】(C)又は(D)は(A)1モルあたり1~190モルで用いるのが好ましく、更に好ましくは1~90モルである。(C)が過少な場合は末端オレフィンの選択率が低くなることがある。なお、(C)及び(D)を用いる場合は上記の使用量は、(C)及び(D)の合計量を基準とする。

【0015】本発明の触媒系を調製するには、たとえば、窒素、アルゴンなどの不活性ガスの雰囲気下、炭化水素系の溶媒に(A)及び(B)、必要に応じて(C)又は(D)を攪拌して溶解せればよい。炭化水素系の溶媒としては、たとえばペンタン、ヘキサン、ヘプタン、1-ヘキセン、1-オクテン、トルエン、キシレンなどをあげることができる。

【0016】本発明の三量化反応は、上記の触媒系を用い、かつ三量化反応系に水素を添加して行われる。水素の使用量は、エチレン、プロピレン及び1-ブテンからなる群から選ばれる少なくとも一種の単量体並びに水素中における水素(ガス)の濃度が通常0.1~50モル%、好ましくは1~25モル%となるように調整する。水素の量が過少な場合は、細状の粘着性ポリマー物質の副生を抑制する効果が不十分なことがあり、一方水素の量が過多な場合は触媒の活性低下又は1-ヘキセンへの選択率の低下を起す場合がある。

【0017】本発明の三量化反応は、たとえば次のとおり実施される。すなわち、耐圧反応容器に触媒系及び脂肪族炭化水素系の溶媒を仕込み、次にエチレン、プロピレン及び1-ブテンからなる群から選ばれる少なくとも一種の単量体及び水素を導入し、昇温して反応させればよい。触媒系の使用量としては、反応液中のクロム原子の濃度が0.00001~0.05モル/lが好ましく、更に好ましくは0.0001~0.01モル/lとなるように設定する。該触媒系の使用量が過少な場合は

活性が不十分なことがある。反応温度は、通常20~200℃、好ましくは60~100℃である。反応温度が低すぎる場合は活性が低く、一方反応温度が高すぎる場合は末端オレフィンの選択率が低くなることもある。反応圧力は、通常大気圧~100kg/cm²、好ましくは10~70kg/cm²である。反応圧力が低すぎる場合は活性が不十分なことがある。反応時間は、通常0.1~8hr、好ましくは0.5~4hrである。反応時間が短すぎる場合は反応率が低くなることもある。本発明の反応混合物から目的の末端オレフィンを分離回収するには、たとえば蒸留などの方法が用いられる。

【0018】

【実施例】以下に実施例により本発明を説明する。

実施例1

アルゴンの雰囲気下、窒素のヘプタン溶媒に、(A)クロム(III)トリス(2-エチルヘキサノエート)82mg(0.17ミリモル)、(B)トリエチルアルミニウム0.2g(1.76ミリモル)及び(C)ピロール77mg(1.14ミリモル)を攪拌して溶解させ、触媒系を得た。次に、内容積0.5lの耐圧反応容器に上記の触媒系及びヘプタン溶媒を仕込み、次にエチレン及び水素を導入した。なお、エチレン及び水素中の水素(ガス)の濃度が3.2モル%となるように調整した。更に、攪拌下、昇温を行い三量化反応を実施した。なお、反応温度80℃、反応圧力30kg/cm²及び反応時間は2hrとした。反応混合物を固液分離し、固体の重量からポリマー生成量を求め、また液相をガスクロマトグラフィーにて分析して、生成物の量を求め、また生成したポリマー物質のついて表1のとおり測定した。条件及び結果を表1に示した。

【0019】実施例2及び3並びに比較例1及び2

表1の条件としたこと以外は、実施例1に準じて行った。条件及び結果を表1に示した。なお、すべての実施例においては、生成したポリマーは粉末状で粘着性がなく、反応の障害とはならなかった。一方、すべての比較例においては、生成したポリマーは細状で粘着性があり、反応器の内壁、攪拌用羽根、配管などに付着して成長し、反応の円滑な進行を妨害した。

【0020】

【表1】

	実施例 1	比較例 1	実 施 例 2	比較例 3	比較例 2
触媒					
(A) #1	Cr(III)	Cr(III)	Cr(III)	Cr(III)	Cr(III)
(B) #2	TEAL	TEAL	PiBAO	PiBAO	PiBAO
(C) #3	PROL	PROL	DME	DME	DME
(A)/(B)/(C)	1/10/7	1/11/7	1/73/22	1/63/19	1/63/18

7	8				
モル比					
水素量 mol%	3.2	0	19.1	4.8	0
反応温度 °C	80	80	80	80	80
反応圧力 kg/cm ²	30	30	20	20	20
反応時間 hr	2	2	2	2	2
結果					
活性 g/g-Cr *4	1498	2020	1270	2294	2552
選択率 % *5					
1-ヘキセン	83	78	80	82	80
ポリマー	1.6	1.3	16	16	18
ポリマーの性状 *6	粉末	紐状	粉末	粉末	紐状
ポリマーの $[\eta]$ *7	0.96	4.93	0.3	*9	5
ポリマーの分子量 10^4 *8	3	25	2	*9	30

[0021] *1 (A)

Cr (III) : クロム(III) トリス (2-エチルヘキサノエート)

*2 (B)

TEAL : トリエチルアルミニウム

PIBAO : ポリイソブチルアルミノキサン

*3 (C)

PROL : ピロール

DME : 1, 2-ジメトキシエタン

*4 活性 : 触媒のクロム原子 1 g あたりの総生成物 (1-ヘキセン, ポリマー, その他) 量 (g)

[0022] *5 選択率

1-ヘキセン : 生成 1-ヘキセン量 (g) / 総生成物量 (g) × 100

ポリマー : 生成ポリマー量 (g) / 総生成物量 (g) × 100

*6 ポリマーの性状

粉末 : 粉末状のポリマー物質であり、粘着性なし

紐状 : 紐状のポリマー物質であり、粘着性あり

*7 ポリマーの $[\eta]$: ポリマーの極限粘度

*8 ポリマーの分子量 : ポリマーの極限粘度から推定したポリマーの概略の分子量

*9 測定せず

[0023]

【発明の効果】以上説明したとおり、本発明により、エチレン、プロピレン及び1-ブテンからなる群から選ばれる少なくとも一種の化合物を三量化することにより、一つの分子鎖末端に二重結合を有するオレフィンを製造する方法であって、三量化反応中に紐状の粘着性ポリマー物質の副生を伴わず、よって極めて円滑に反応を行うことができる方法を提供することができた。